



Producent szyb zespolonych

NOWO-GLAS Sp.J.
Ul. Nadtorowa 12, 72-200 Nowogard
Tel. 91 432 61 22, Fax 91 392 55 11



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WARTOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Kod produktu:	
2. Opis produktu	Szyba zespolona: Low E 4 mm / 16 mm + Argon / 4 mm / 16 mm + Argon / Low E 4 mm Ug 0,6
3. Zastosowanie:	Szyby zespolone przeznaczone do stosowania w budownictwie i konstrukcjach budowlanych
4. System oceny i weryfikacji wartości użytkowych	3
5. Norma	PN-EN 1279-5 załącznik ZA
6. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki ds oceny technicznej	INSTYTUT SZKŁA CERAMIKI MATERIAŁÓW I BUDOWLANYCH nr 1487 w Warszawie Oddział Szkła w Krakowie

Lista deklarowanych wartości	Symbol	Jednostka	Norma	Wartość
Odporność na atak ręczny	---	---	EN 356	---
Odporność na uderzenie ciałem	---	---	EN 12 600	---
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur	---	[°K]	EN 572	40/40
Odporność na chwilowe obciążenie oraz na obciążenie wiatrem i śniegiem	---	[mm]	----	4/16/4/16/4
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków zewnętrznych	Rw (Ct,Ctr)	[dB]	EN 12758	NPD
Właściwości termiczne: współczynnik przenikania ciepła	Ug	[W/m ² K]	EN 673	0,6
Właściwości w zakresie promieniowania:				
Przepuszczalność światła	τ_L	%	EN 410	70,9
Przepuszczalność UV	τ_{UV}	%	EN 410	20,0
Przepuszczalność energii prom. słonecznego	τ_E	%	EN 410	41,8
Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego	g	%	EN 410	49,4
Absorpcja (pochłanianie) promieniowania słonecznego	a	%	EN 410	25,8
Odbicie światła od zewnątrz	ρ_L	%	EN 410	15,3
Odbicie światła od wewnątrz	ρ_L	%	EN 410	15,3
Odbicie energii promieniowania słonecznego od zewnątrz	ρ_E	%	EN 410	32,4
Odbicie energii promieniowania słonecznego od wewnątrz	ρ_E	%	EN 410	32,4
Współczynnik odzwierciedlenia kolorów	R _a	%	EN 410	95,7

Podpis

“NOWO-GLAS”
N.E. Stasik, Ł. Żminda Sp.J.
ul. Nadtorowa 12, 72-200 Nowogard
NIP 8561595986 Regon 811820215
tel. 91 4326122 fax 91 3925511



2013-07-01, Nowogard

NPD – wartość użytkowa nie oznaczona

NIE ZAWIERA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH